

TECHNICKÝ LIST

VYDAL Rigips, s.r.o. ; Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE 02.01.2008

k výrobku: Rimat 100 DLP

Popis výrobku :

Rimat 100 DLP je hlazená sádrová omítka pro ruční i strojní zpracování. Chemicky se jedná o směs hemi-hydrátu síranu vápenatého, perlitu a přísad ke zlepšení zpracování a přilnavosti.

Barva: bílo-šedá

Oblast použití :

Rimat 100 DLP je lehčená sádrová omítka vhodná pro ruční omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a střepech v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní a koupelen. Pro vysoce savé podklady a tloušťku omítky do 4 mm se doporučuje poklad opatřit penetračním nátěrem (Rikombi-Grund). Pro tloušťky omítky nad 4 mm není třeba podklad penetrovat.

Při omítání na hladké betonové plochy musí být nejprve použit penetrační nátěr Rikombi-Kontakt.

Doporučené tloušťky omítky: Ruční zpracování: od 2 mm
Strojní zpracování: od 4 mm

Technická data :

Směsný poměr s vodou	cca 1,5 kg/ 1 l
Zpracovatelnost	cca 120 – 150 minut
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 1,0 MPa
Pevnost v tlaku	≥ 2,5 MPa
Faktor difuzního odporu	μ = 10
Spotřeba	8 kg/m ² /10 mm



Zpracování:

Směs se vsype do čisté vody a po cca třech minutách se rozmíchá do hladka ručně či el. metlou.

Změny poměru suché směsi a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

Po dobu zpracovatelnosti, která je udána na balení, jsou zachovány parametry zpracování (záměsové poměry, doba zpracovatelnosti) podle údajů výrobce. Po uvedené době zpracovatelnosti se mohou parametry zpracování odchylovat od údajů výrobce. Přesto však, pokud je materiál správně skladován a zpracován do 48 měsíců od data výroby, zůstávají zachovány požadované parametry konečné funkce ve stavbě (přídržnost, pevnost).

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním je třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Balení:

30 kg / pytel 30 ks / paleta = 900 kg

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips:

+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

