

27.05.2010

Rimat MPL

Popis výrobku

Rimat MPL je lehčená sádrová vydatná omítka pro strojní zpracování. Chemicky se jedná o směs hemi-hydrátu síranu vápenatého a přísad ke zlepšení zpracování a přilnavosti. Barva: šedo-okrová

Oblast použití

Rimat MPL je sádrová omítka vhodná pro strojní omítání betonu, stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí na stěnách a stropěch v interiérech s obvyklou vzdušnou vlhkostí včetně domácích kuchyní a koupelen. Doporučená střední tloušťka omítky je na stěně 10 mm, na stropu betonovém maximálně 25 mm. Na lehkých stavebních deskách nejméně 15 mm při použití celoplošné výztuže. Při omítání na hladké betonové plochy musí být nejprve použit Základní kontaktní nátěr. **Zpracování:** Směs se vsype do čisté vody a po cca třech minutách se rozmíchá do hladka ručně či elektrickou metlou. Nanášení běžnými omítacími stroji.

Technická data

Směsný poměr s vodou	cca 1,0 kg/ 1 l
Zpracovatelnost	cca 180 minut
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 1,0 MPa
Pevnost v tlaku	≥ 2,5 MPa
Spotřeba	8,6 kg/m ² /10 mm
Koeficient difúze [μ]	10
Teplotná vodivost	~ 0,35 W/mK

Výrobek odpovídá normě ČSN EN 13279-1

Změny poměru suché směsi a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané směsi, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

Po dobu zpracovatelnosti, která je udána na balení (nejméně 6 měsíců), jsou zachovány parametry zpracování (záměšové poměry, doba zpracovatelnosti) podle údajů výrobce. Po uvedené době zpracovatelnosti se mohou parametry zpracování odchylovat od údajů výrobce. Přesto však, pokud je materiál správně skladován a zpracován do 24 měsíců od data výroby, zůstávají zachovány požadované parametry konečné funkce ve stavbě (přidržnost, pevnost).

Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 měsíců.

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním je třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Balení

25 kg / pytel 40 ks / paleta = 1000 kg

Informace

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips:
+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

